

抜群の塗りやすさと仕上りを追求したクリヤー

Hyper-Highsolid
AXEL
アクセル 301 ルナクリヤー
LUNA



Hyper-Highsolid AXEL

アクセル 301 ルナ クリヤー

特 長

1. 抜群の塗りやすさと仕上りを追求したクリヤーです。
2. PRTR法届出対象外、エチルベンゼン非含有。第2石油類です。

使用方法

1.  配合比 (重量比) **3 : 1** (33.4%)
主 剤 アクセル
 マルチハードナーNEW

シンナー希釈5~25%

推奨シンナー:ウレタンエコブレンダー

(注)ミラノ2Kコモシンナー・AU21シンナー・マルチシンナーも使用可能ですが、エチルベンゼンを含有します。

2.  可使時間 (シンナー希釈 15%)
10℃ → 1.5h
20℃ → 1h
30℃ → 45min

3.  塗装回数 **2回以上**
フラッシュオフタイム(コート間) 5~10min
※ミディアムコート1回+フルコート1回以上



気温別ハードナー・シンナー選択方法

アクセルマルチ ハードナーNEW	気 温 (℃)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
超速乾								
速乾								
標準								
遅乾								
超遅乾								

ウレタン エコブレンダー	気 温 (℃)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
5								
10								
20								
30								
40								

ドアパネル2枚程度・ボンネットなどの大面積の場合

荷姿

アクセル 301 ルナ クリヤー 16L、3.5L

アクセル マルチハードナーNEW (超速乾・速乾・標準・遅乾・超遅乾) 3.5L、0.9L

乾燥時間

 強制乾燥 60℃×13min以上 ※セッティングタイム 10min

指触乾燥	13min (23℃)
テープ可能時間	15min (60℃)
コンパウンド可能時間	13min (60℃)

(シンナー希釈 15%)

PPバンパー仕様

100 : 33.4 : 5
主 剤 アクセル 軟質スポイラー用
 マルチハードナーNEW 硬化剤

 強制乾燥 60℃×30min以上

使用にあたってのご注意

■作業上の注意

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
- 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
- 保護メガネを必ずかけてください。目に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。
2. スプレーミストを吸い込まない
- 塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■インシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症: 不快感・頭痛・咳 中症: 喉頭炎と同じ様な症状
重症: ぜんそく状の気管支炎を伴う発作

2. 皮ふに触れた場合の炎症

塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすい傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

1. 硬化剤: 硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触をさけてください。
2. 主剤: 主剤は使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。

 **イサム塗料株式会社**

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

自動車補修用塗料の総合サイト <http://haigo.jp> 

カタログNo.AA-035-13-06 10-35E